



kudret

Tuğla Sanayi ve Tic. A.Ş.

065W1925PTK

Performans Beyanı No: 16

DÜŞEY DELİKLİ TUĞLALAR-TS EN 771-1

$\lambda h = 0,13 \text{ W/(Mk)}$



ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TS EN 771-1 STANDARDI GEREĞİNCE

ÜRÜN TİPİ	DÜŞEY DELİKLİ TUĞLA
ÜRÜN ADI	19 Petek İzo
ÜRÜN KODU	065W1925PTK
ÜRÜN STANDARDI	TS EN 771-1 KAT-II , P, SİS 4
AĞIRLIK	6 kg.
ISIL İLETKENLİK	$\lambda h = 0,13 \text{ W/(Mk)}$
YOĞUNLUK	650 Kg./m ³
DUVAR KALINLIĞI	19 cm
BOYUTU (cm)	25x19x19
POZ NO	

PERFORMANS BEYANI: 19 Petek İzo

REFERANS			TS EN 771-1:2011+A1:2015				1- Ürün Tipi Kimlik Kodu: Kilden mamul Düşey Delikli Tuğlalar Kategori II, S-4, P BİRİM 250*190*190 mm.(19 Petek İzo)						
ÜRÜN ADI			19 Petek İzo				2-Kullanım Amacı: Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim						
KATEGORİ			KATEGORİ II , P BİRİM				3- Üretici ve Adres: Kudret Tuğla San ve Tic A.Ş. Ankara İzmir Yolu 45400 Turgutlu Manisa TÜRKİYE						
ÖZELLİKLER		STANDART NO	SIKLIK	BEYAN DEĞERLERİ			ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI						
Boyutlar ve Toleransları :	EN 772-16	Günlük	TI	Max	256.3	195.5	195.5	250	191	190			
				Min	243.7	184.5	184.5						
			R1	Max	254.7	194.1	194.1	250	191	190			
				Min	246.8	187.2	187.2						
			Düzlükten Sapma mm			TS EN 772-20	Günlük	≤5			2,4		
			Düzlemsel paralellliği mm			TS EN 772-16	Günlük	≤5			1,9		
Konfigürasyon	Del.Yüz.%	TS EN 772-3 EN 772-9 EN 772-16	TS	Günlük	≤60			57.9					
	Kav.Del.Yüz.%			Günlük	2-5			2.60					
	İç cidar Kalın.mm			Günlük	5-7			5					
	Dış Cidar Kalın.mm			Günlük	7-9			8					
	Bicim Kontrolü			Günlük	Örnek Numuneye uygun			Normal					
Brüt kuru birim hacim Kütlesi Kg/m³		TS EN 772-13	Günlük	650 (D1)			617						
Net kuru birim hacim Kütlesi Kg/m3		TS EN 772-13 TS EN 772-3	Yılda bir	1800(D1)			1835						
Basınç Dayanımı (Oturma yüzü) N/mm²		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	Ayda bir	≥ 3			6.5						
Basınç Dayanımı (Yanak) N/mm2		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	-	-			-						
Isıl direnç W/Mk (A 10,kuru)		CPC-UTO-22/284	-	0.13			0.13						
Su emme %		TS EN 771-1Ek-C	-	-			-						
Rutubet hareketi		TS EN 772-19	NPD	NPD			-						
Yangına Tepki		TS EN 771-1 (Mad.5.2.10)	-	A1			A1						
Su buhar geçirgenliği μ		TS EN 1745 (Çizelge değeri)	-	5/10			6,049						
Bağ dayanımı N/mm² μ		TS EN 998-2 EK-C (Sabit Değer)	-	0.15			0.15						
Donma çözölmeye karşı dayanıklılık Etkisiz ortam(F0) Ilımlı ortam(F1)		TS EN 771-1 (Mad.5.2.6)	-	F0			F0						
Aktif eriyebilir tuz içeriği %		TS EN 772-5 TS EN 771-1 (Mad.5.2.8)	-	S0			S0						
Tehlikeli Maddeler		-	-	NPD			-						

6- Uyumlaştırılmış Standart: TS EN 1771-1+A1:2015

Onaylanmış Kuruluş: Belge Numarası:

7- Beyan Edilen Performans: Ürün Performans Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir

8- Solda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305-2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece solda tanımlanan imalatçı sorumluluğu altında yayınlanır.

Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gokhan GÖRCİZ (UGM) Tarih: 25/09/2024



Performans beyanını firma adına imzalayan
Dr.Gökhan GÖRÇİZ (UGM) Tarih: 25/09/2024