



kudret
Tuğla Sanayi ve Tic. A.Ş.

Performans Beyanı No: 17

065W2019PTK

DÜŞEY DELİKLİ TUĞLALAR-TS EN 771-1

$\lambda h = 0,124 \text{ W/(Mk)}$



ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TS EN 771-1 STANDARDI GEREĞİNCE

ÜRÜN TİPİ	DÜŞEY DELİKLİ TUĞLA
ÜRÜN ADI	20 Petek İzo
ÜRÜN KODU	065W2019PTK
ÜRÜN STANDARDI	TS EN 771-1 KAT-II ,P, SİS 4
AĞIRLIK	6 kg.
ISIL İLETKENLİK	$\lambda h = 0,124 \text{ W/(Mk)}$
YOĞUNLUK	615 Kg./m ³
DUVAR KALINLIĞI	20 cm
BOYUTU (cm)	25x20x19

PERFORMANS BEYANI: 19 Petek İzo

REFERANS			TS EN 771-1:2011+A1:2015			1- Ürün Tipi Kimlik Kodu: Kilden mamul Düşey Delikli Tuğlalar Kategori II, S-4, P BİRİM 250*200*190 mm.(20 Petek İzo)				
ÜRÜN ADI			20 Petek İzo							
KATEGORİ			KATEGORİ II , P BİRİM			2-Kullanım Amacı: Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim				
ÖZELLİKLER	STANDART NO	SIKLIK	BEYAN DEĞERLERİ			ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI				
Boyutlar ve Toleransları :	EN 772-16	Günlük				U	G	Y		
						250	200	190		
			T1	Max	256.3	205.7	195.5	249	198	189
				Min	243.7	194.3	184.5			
			R1	Max	254.7	204.2	194.1			
				Min	246.8	197.2	187.2			
Düzlükten Sapma mm	TS EN 772-20	Günlük	≤5			2				
Düzlemsel paralellliği mm	TS EN 772-16	Günlük	≤5			2				
Konfigürasyon	Del.Yüz.%	TS EN 772-3 TS EN 772-9 TS EN 772-16	Günlük	≤60			53.9			
	Günlük		7-9			7.78				
	Günlük		5-7			5				
	Günlük		7-9			8				
	Biçim Kontrolü		Günlük	Örnek Numuneye uygun			Normal			
Brüt kuru birim hacim Kütlesi Kg/m³	TS EN 772-13	Günlük	600 (D1)			615				
Net kuru birim hacim Kütlesi Kg/m3	TS EN 772-13 TS EN 772-3	Yılda bir	1800 (D1)			1839				
Basınç Dayanımı (Oturma yüzü) N/mm²	TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	Ayda bir	≥ 3			4.5				
Basınç Dayanımı (Yanak) N/mm2	TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	-	-			-				
Isıl direnç W/Mk (A 10,kuru)	CPC-UTO-20/247	-	0.124			0.124				
Su emme %	TS EN 771-1Ek-C	-	NPD			-				
Rutubet hareketi	TS EN 772-19	NPD	NPD			-				
Yangına Tepki	TS EN 771-1 (Mad.5.2.10)	-	A1			A1				
Su buharı geçirgenliği μ	TS EN 1745 (Çizelge değeri)	-	5/10			5/10				
Bağ dayanımı N/mm²	TS EN 998-2EK-C (Sabit Değer)	-	0.15			0.15				
Donma çözölmeye karşı dayanıklılık Etkisiz ortam(F0) ıllımlı ortam(F1)	TS EN 771-1 (Mad.5.2.6)	-	F0			F0				
Aktif eriyebilir tuz içeriği %	TS EN 772-5 TS EN 771-1 (Mad.5.2.8)	-	S0			S0				
Tehlikeli Maddeler		-	NPD			-				

3- Üretici ve Adres: Kudret Tuğla San ve Tic. A.Ş. Ankara İzmir Yolu 45400 Turgutlu Manisa TÜRKİYE

4-Yetkili Temsilci Bulunmamaktadır.

5-PDDD Sistem: Sistem 4

6- Uyumlaştırılmış Standart: TS EN 1771-1+A1:2015

Onaylanmış Kuruluş: Belge Numarası:

7- Beyan Edilen Performans: Ürün Performans Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir

8- Solda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305-2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece solda tanımlanan imalatçı sorumluluğu altında yayınlanır.

Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gökhan GÖRCİZ (UGM) Tarih: 25/09/2024



6- Uyumlaştırılmış Standart: TS EN 1771-1+A1:2015
Onaylanmış Kuruluş: Belge Numarası:
7- Beyan Edilen Performans: Ürün Performans Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir

8- Solda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305-2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece solda tanımlanan imalatçı sorumluluğu altında yayınlanır.

Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gökhan GORCİZ (UGM) Tarih: 25/09/2024