


DÜŞEY DELİKLİ TUĞLALAR-TS EN 771-1 $\lambda h = 0,25 \text{ W/(Mk)}$ **ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR**

TS EN 771-1 STANDARTI GEREĞİNCE

ÜRÜN TİPİ	DÜŞEY DELİKLİ TUĞLA
ÜRÜN ADI	24 İZO
ÜRÜN KODU	08W240
ÜRÜN STANDARTI	TS EN 771-1 KAT-II , SİS 4
AĞIRLIK	10 kg.
ISIL İLETKENLİK	$\lambda h = 0,25 \text{ W/(Mk)}$
YOĞUNLUK	750 Kg./m ³
DUVAR KALINLIĞI	24 cm
BOYUTU (cm)	24x24x23,5
POZ NO	04.016/G05

PERFORMANS BEYANI : 24 İZO

REFERANS				TS EN 771-1:2011+A1:2015				1- Ürün Tipi Kimlik Kodu: Kilden mamul Düşey Delikli Tuğlalar Kategori II, S-4, P BİRİM						
ÜRÜN ADI				24 İZO				240*240*235 mm. (24 Izo)						
KATEGORİ				KATEGORİ II , P BİRİM				2-Kullanım Amacı: Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim						
ÖZELLİKLER		STANDART NO	SIKLIK	BEYAN DEĞERLERİ			ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI			3- Üretici ve Adres: Kudret Tuğla San ve Tic A.Ş. Ankara İzmir Yolu 45400 Turgutlu Manisa TÜRKİYE 4-Yetkili Temsilci Bulunmamaktadır. 5-PDDD Sistem: Sistem 4 6- Uyumlaştırılmış Standart: TS EN 1771-1+A1:2015 Onaylanmış Kuruluş: TSE Belge Numarası: 007095-TSE-02/06 7- Beyan Edilen Performans: Ürün Performans Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir 8- Solda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305-2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece solda tanımlanan imalatçı sorumluluğu altında yayınlanır. Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gokhan GORCİZ (UGM) Tarih: 25/09/2024				
Boyutlar ve Toleransları :		EN 772-16	Günlük				U	G	Y			U	G	Y
							240	240	235			237	238	232
				T1	Max	246.2	246.2	241.1						
					Min	233.8	233.8	228.9						
				R1	Max	244.6	244.6	239.6						
Min	236.9	236.9	231.9											
Düzlükten Sapma mm		TS EN 772-20	Günlük	≤5						2				
Düzlemsel paralelliği mm		TS EN 772-16	Günlük	≤5						2				
Konfigürasyon	Del.Yüz.%	TS EN 772-3 TS EN 772-9 TS EN 772-16	Günlük	≤60						54				
	Kav.Del.Yüz.%		Günlük	3-5						3.80				
	İç cidar Kalın.mm		Günlük	5-7						5.5				
	Dış Cidar Kalın.mm		Günlük	7-9						8				
	Biçim Kontrolü		Günlük	Örnek Numuneye uygun						Normal				
Brüt kuru birim hacim Kütlesi Kg/m³		TS EN 772-13	Günlük	750 (D1)						723				
Net kuru birim hacim Kütlesi Kg/m³		TS EN 772-13 TS EN 772-3	Yılda bir	1800 (D1)						1779				
Basınç Dayanımı (Oturma yüzü) N/mm²		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	Ayda bir	≥ 3						7.5				
Basınç Dayanımı (Yanak) N/mm2		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	-	-						-				
Isıl direnç W/Mk (λ _{10,kuru})		TS 825/Mays 2008	-	0.25						0.25				
Su emme %		TS EN 771-1Ek-C	-	NPD						-				
Rutubet hareketi		TS EN 772-19	NPD	NPD						-				
Yangına Tepki		TS EN 771-1 (Mad.5.2.10)	-	A1						A1				
Su buharı geçirgenliği μ		TS EN 1745 (Çizelge değeri)	-	5/10						5/10				
Bağ dayanımı N/mm² μ		TS EN 998-2EK-C (Sabit Değer)	-	0.15						0.15				
Donma çözölmeye karşı dayanıklılık Etkisiz ortam(F0) İlımlı ortam(F1)		TS EN 771-1 (Mad.5.2.6)	-	F0						F0				
Aktif eriyebilir tuz içeriği %		TS EN 772-5 TS EN 771-1 (Mad.5.2.8)	-	S0						S0				
Tehlikeli Maddeler		-	-	NPD						-				