



kudret

Tuğla Sanayi ve Tic. A.Ş.

DÜŞEY DELİKLİ TUĞLALAR-TS EN 771-1

Λh= 0,15 W/(Mk)

Performans Beyanı No: 20

065W2819PTK



ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TS EN 771-1 STANDARDI GEREĞİNCE

ÜRÜN TİPİ	DÜŞEY DELİKLİ TUĞLA
ÜRÜN ADI	28 Petek İzo
ÜRÜN KODU	065W2819PTK
ÜRÜN STANDARDI	TS EN 771-1 KAT-II ,P, SİS 4
AĞIRLIK	8 kg.
ISIL İLETKENLİK	Λh= 0,15 W/(Mk)
YOĞUNLUK	650 Kg./m3
DUVAR KALINLIĞI	28 cm
BOYUTU (cm)	24x28x23,5

PERFORMANS BEYANI: 28 Petek İzo

REFERANS	TS EN 771-1:2011+A1:2015					1- Ürün Tipi Kimlik Kodu: Kilden mamul Düşey Delikli Tuğlalar Kategori II, S-4, P BİRİM 240*280*190 mm. (28 Petek İzo)				
ÜRÜN ADI	28 Petek İzo					2-Kullanım Amacı: Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim				
KATEGORİ	KATEGORİ II , P BİRİM					3- Üretici ve Adres: Kudret Tuğla San ve Tic A.Ş. Ankara İzmir Yolu 45400 Turgutlu Manisa TURKIYE				
ÖZELLİKLER	STANDART NO	SIKLIK	BEYAN DEĞERLERİ				ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI			
Boyutlar ve Toleransları :	EN 772-16	Günlük			U	G	Y	U	G	Y
					240	280	190	239	277	190
			T1	Max	246.2	286.7	195.5			
				Min	233.8	273.3	184.5			
			R1	Max	244.6	285.0	194.1			
				Min	236.9	276.7	187.2			
Düzlükten Sapma mm	TS EN 772-20	Günlük	≤5				2			
Düzlemsel paralellliği mm	TS EN 772-16	Günlük	≤5				2			
Konfigürasyon	Del.Yüz.%	TS EN 772-3 EN 772-9 EN 772-16	Günlük	≤60				58.0		
	Kav.Del.Yüz.%		Günlük	10-15				10.50		
	İç cidar Kalın.mm		Günlük	5-7				6		
	Dış Cidar Kalın.mm		Günlük	7-9				8		
	Biçim Kontrolü		Günlük	Örnek Numuneye uygun				Normal		
Brüt kuru birim hacim Kütleşi Kg/m³	TS EN 772-13	Günlük	650 (D1)				627			
Net kuru birim hacim Kütleşi Kg/m3	TS EN 772-13 TS EN 772-3	Yılda bir	1800 (D1)				1826			
Basınç Dayanımı (Oturma yüzü) N/mm²	TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	Ayda bir	≥ 3				6.5			
Basınç Dayanımı (Yanak) N/mm2	TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	-	-				-			
Isıl direnç W/Mk (A 10,kuru)	CPC-UTO-21/274	-	0.15				0.15			
Su emme %	TS EN 771-1Ek-C	-	NPD				-			
Rutubet hareketi	TS EN 772-19	NPD	NPD				-			
Yangına Tepki	TS EN 771-1 (Mad.5.2.10)	-	A1				A1			
Su buharı geçirgenliği μ	TS EN 1745 (Çizelge değeri)	-	5/10				5/10			
Bağ dayanımı N/mm²	TS EN 998-2EK-C (Sabit Değer)	-	0.15				0.15			
Donma çözölmeye karşı dayanıklılık Etkisiz ortam(F0) Ilımlı ortam(F1)	TS EN 771-1 (Mad.5.2.6)	-	F0				F0			
Aktif eriyebilir tuz içeriği %	TS EN 772-5 TS EN 771-1 (Mad.5.2.8)	-	S0				S0			
Tehlikeli Maddeler		-	NPD				-			

4-Yetkili Temsilci Bulunmamaktadır.

5-PDDD Sistem: Sistem 4

6- Uyumlaştırılmış Standart: TS EN 1771-1+A1:2015
Onaylanmış Kuruluş: Belge Numarası:

7- Beyan Edilen Performans: Ürün Performans Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir

8- Solda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305-2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece solda tanımlanan imalatçı sorumluluğu altında yayınlanır.

Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gokhan GORCİZ (UGM) Tarih: 25/09/2024

