




kudret
Tuğla Sanayi ve Tic. A.Ş.

08W300

Performans Beyanı No: 30

DÜŞEY DELİKLİ TUĞLALAR-TS EN 771-1

$\lambda h = 0,25 \text{ W/(Mk)}$



ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TS EN 771-1 STANDARDI GEREĞİNCE

ÜRÜN TİPİ
ÜRÜN ADI
ÜRÜN KODU
ÜRÜN STANDARDI
AĞIRLIK
ISIL İLETKENLİK
YOĞUNLUK
DUVAR KALINLIĞI
BOYUTU (cm)
POZ NO

DÜŞEY DELİKLİ TUĞLA
30 İZO
08W300
TS EN 771-1 KAT-II , SİS 4
12 kg.
 $\lambda h = 0,25 \text{ W/(Mk)}$
750 Kg./m³
30 cm
24x30x23,5
04.016/G07

PERFORMANS BEYANI: 30 İZO

REFERANS				TS EN 771-1:2011+A1:2015				1- Ürün Tipi Kimlik Kodu: Kilden mamul Düşey Delikli Tuğlalar Kategorisi II, S-4, P BİRİM 240*300*235 mm. (30 İzo) 2-Kullanım Amacı: Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim 3- Üretici ve Adres: Kudret Tuğla San ve Tic A.Ş. Ankara İzmir Yolu 45400 Turgutlu Manisa TÜRKİYE 4-Yetkili Temsilci Bulunmamaktadır. 5-PDDD Sistem: Sistem 4 6- Uyumlaştırılmış Standart: TS EN 1771-1+A1:2015 Onaylanmış Kuruluş: Belge Numarası: 7- Beyan Edilen Performans: Ürün Performans Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir 8- Solda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305-2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece solda tanımlanan imalatçı sorumluluğu altında yayınlanır. Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gokhan GORCİZ (UGM) Tarih: 25/09/2024			
ÜRÜN ADI				30 İZO							
KATEGORİ				KATEGORİ II , P BİRİM							
ÖZELLİKLER		STANDART NO	SIKLIK	BEYAN DEĞERLERİ				ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI			
Boyutlar ve Toleransları :		EN 772-16	Günlük	T1	U	G	Y	237	296	231	
					240	300	235				
				R1	Max	246.2	306.9				241.1
					Min	233.8	293.1				228.9
					Max	244.6	305.2				239.6
					Min	236.9	296.5				231.9
Düzlükten Sapma mm		TS EN 772-20	Günlük	≤5				2			
Düzlemsel paralellliği mm		TS EN 772-16	Günlük	≤5				2			
Konfigürasyon	Del.Yüz.%	TS EN 772-3 EN 772-9 EN 772-16	TS TS	Günlük	≤60				58		
	Kav.Del.Yüz.%			Günlük	6-8				8.33		
	İç cidar Kalın.mm			Günlük	5-7				5.5		
	Dış Cidar Kalın.mm			Günlük	7-9				8		
	Bıçım Kontrolü			Günlük	Örnek Numuneye uygun				Normal		
	Brüt kuru birim hacim Kütlesi Kg/m³			TS EN 772-13	Günlük	750 (D1)				693	
Net kuru birim hacim Kütlesi Kg/m3		TS EN 772-13 TS EN 772-3	Yılda bir	1800 (D1)				1828			
Basınç Dayanımı (Oturma yüzü) N/mm²		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	Ayda bir	≥ 3				7.2			
Basınç Dayanımı (Yanak) N/mm2		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	-	-				-			
Isıl direnç W/Mk (λ _{10,kuru})		TS 825/Mayıs 2008	-	0.25				0.25			
Su emme %		TS EN 771-1Ek-C	-	NPD				-			
Rutubet hareketi		TS EN 772-19	NPD	NPD				-			
Yangına Tepki		TS EN 771-1 (Mad.5.2.10)	-	A1				A1			
Su buharı geçirgenliği μ		TS EN 1745 (Çizelge değeri)	-	5/10				5/10			
Bağ dayanımı N/mm² μ		TS EN 998-2EK-C (Sabit Değer)	-	0.15				0.15			
Donma çözülme karşı dayanıklılık Etkisiz ortam(F0) İlmlı ortam(F1)		TS EN 771-1 (Mad.5.2.6)	-	F0				F0			
Aktif eriyebilir tuz içeriği %		TS EN 772-5 TS EN 771-1 (Mad.5.2.8)	-	S0				S0			
Tehlikeli Maddeler		-	-	NPD				-			