



kudret

Tuğla Sanayi ve Tic. A.Ş.

Performans Beyanı No: 14

YIZO390

DÜŞEY DELİKLİ TUĞLALAR-TS EN 771-1

$\lambda h = 0,23 \text{ W/(Mk)}$



ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TS EN 771-1 STANDARDI GEREĞİNCE

ÜRÜN TİPİ	DÜŞEY DELİKLİ TUĞLA
ÜRÜN ADI	39 Turgutlu Tuğlası
ÜRÜN KODU	YIZO390
ÜRÜN STANDARDI	TS EN 771-1 KAT-II , P,SİS 4
AĞIRLIK	6 kg
ISIL İLETKENLİK	$\lambda h = 0,23 \text{ W/(Mk)}$
YOĞUNLUK	650 Kg./m3
DUVAR KALINLIĞI	19 cm
BOYUTU (cm)	39x19x19
POZ NO	04.016/M04

PERFORMANS BEYANI: 39 Turgutlu Tuğlası

REFERANS				TS EN 771-1:2011+A1:2015				1- Ürün Tipi Kimlik Kodu: Kilden mamul Düşey Delikli Tuğlalar Kategorii II, 5-4, P BİRİM 390*190*190 mm. (39 Turgutlu Tuğlası)				
ÜRÜN ADI				39 Turgutlu Tuğlası				2-Kullanım Amacı: Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim				
KATEGORİ				KATEGORİ II , P BİRİM				3- Üretici ve Adres: Kudret Tuğla San ve Tic A.Ş. Ankara İzmir Yolu 45400 Turgutlu Manisa TÜRKİYE				
ÖZELLİKLER		STANDART NO	SIKLIK	BEYAN DEĞERLERİ			ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI			4-Yetkili Temsilci Bulunmamaktadır.		
Boyutlar ve Toleransları :		EN 772-16	Günlük				U	G	Y	391	190	133
							390	190	135			
				T1	Max	397.9	195.5	139.6				
					Min	382.1	184.5	130.4				
				R1	Max	395.9	194.1	138.5				
					Min	386.1	187.2	132.7				
Düzlükten Sapma mm		TS EN 772-20	Günlük	≤5			2			5-PDDD Sistem: Sistem 4		
Düzlemsel paralellliği mm		TS EN 772-16	Günlük	≤5			2			6- Uyumlaştırılmış Standart: TS EN 1771-1+A1:2015		
Konfigürasyon	Del.Yüz.%	TS EN 772-3 TS EN 772-9 TS EN 772-16	Günlük	≤60			50.9			Onaylanmış Kuruluş: Belge Numarası:		
	Kav.Del.Yüz.%		Günlük	10-15			11.25			7- Beyan Edilen Performans: Ürün Performans Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir		
	İç cidar Kalın.mm		Günlük	5-7			6			8- Solda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305-2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece solda tanımlanan imalatçı sorumluluğu altında yayınlanır.		
	Dış Cidar Kalın.mm		Günlük	7-10			8			Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gokhan GORCIZ (UGM) Tarih: 25/09/2024		
	Biçim Kontrolü		Günlük	Örnek Numuneye uygun			Normal					
Brüt kuru birim hacim Kütleşi Kg/m³		TS EN 772-13	Günlük	650 (D1)			615					
Net kuru birim hacim Kütleşi Kg/m3		TS EN 772-13 TS EN 772-3	Yılda bir	1800 (D1)			1868					
Basınç Dayanımı (Oturma yüzü) N/mm²		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	Ayda bir	≥ 3			6.43					
Basınç Dayanımı (Yanak) N/mm2		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	-	-			-					
Isıl direnç W/Mk (λ 10,kuru)		TS 825/Mays 2008	-	0.23			0.23					
Su emme %		TS EN 771-1Ek-C	-	NPD			-					
Rutubet hareketi		TS EN 772-19	NPD	NPD			-					
Yangına Tepki		TS EN 771-1 (Mad.5.2.10)	-	A1			A1					
Su buharı geçirgenliği μ		TS EN 1745 (Çizelge değeri)	-	5/10			5/10					
Bağ dayanımı N/mm² μ		TS EN 998-2 EK-C (Sabit Değer)	-	0.15			0.15					
Donma çözölmeye karşı dayanıklılık Etkisiz ortam(F0) Ilımlı ortam(F1)		TS EN 771-1 (Mad.5.2.6)	-	FO			FO					
Aktif eriyebilir tuz içeriği %		TS EN 772-5 TS EN 771-1 (Mad.5.2.8)	-	SO			SO					
Tehlikeli Maddeler			-	NPD			-					

Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gökhan GORCİZ (UGM) Tarih: 25/09/2024