



kudret

Tuğla Sanayi ve Tic. A.Ş.

DINY135

Performans Beyanı No: 22

DÜŞEY DELİKLİ TUĞLALAR-TS EN 771-1

$\lambda h = 0,50 \text{ W/(Mk)}$



ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TS EN 771-1 STANDARTI GEREĞİNCE

ÜRÜN TİPİ	DÜŞEY DELİKLİ TUĞLA
ÜRÜN ADI	Kudret Taşıyıcı Yığma
ÜRÜN KODU	DINY135
ÜRÜN STANDARTI	TS EN 771-1 KAT-II, U, SİS 4
AĞIRLIK	8 kg.
ISIL İLETKENLİK	$\lambda h = 0,50 \text{ W/(Mk)}$
YOĞUNLUK	1100 Kg./m ³
DUVAR KALINLIĞI	19 cm -29 cm
BOYUTU (cm)	29x19x13,5
POZ NO	04.016/NO4

PERFORMANS BEYANI: Kudret Taşıyıcı Yığma

REFERANS				TS EN 771-1:2011+A1:2015				1- Ürün Tipi Kimlik Kodu: Kilden mamul Düşey Delikli Tuğlalar Kategori II, S-4, U BİRİM 290*190*135 mm. (Kudret Taşıyıcı Yığma)				
ÜRÜN ADI				Kudret Taşıyıcı Yığma				2-Kullanım Amacı: Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim				
KATEGORİ				KATEGORİ II , U BİRİM				3- Üretici ve Adres: Kudret Tuğla San ve Tic A.Ş. Ankara İzmir Yolu 45400 Turgutlu Manisa TÜRKİYE				
ÖZELLİKLER		STANDART NO	SIKLIK	BEYAN DEĞERLERİ			ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI			4-Yetkili Temsilci Bulunmamaktadır.		
Boyutlar ve Toleransları :		EN 772-16	Günlük				U	G	Y	285	186	134
							290	190	135			
				T1	Max	296.8	195.5	139.6				
					Min	283.2	184.5	130.4				
				R1	Max	295.1	194.1	138.5				
Min	286.6	187.2	132.7									
Düzlükten Sapma mm		TS EN 772-20	Günlük	≤5			2			5-PDDD Sistem: Sistem 4		
Düzlemsel paralelliği mm		TS EN 772-16	Günlük	≤5			2			6- Uyumlaştırılmış Standart: TS EN 1771-1+A1:2015		
Konfigürasyon	Del.Yüz.%	TS EN 772-3 TS EN 772-9 TS EN 772-16	Günlük	≤35			33.3			Onaylanmış Kuruluş:		
	Kav.Del.Yüz.%		Günlük	9-12			9.5			Belge Numarası:		
	İç cidar Kalın.mm		Günlük	11-13			12			7- Beyan Edilen Performans: Ürün Performans		
	Dış Cidar Kalın.mm		Günlük	13-15			14			Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir		
	Biçim Kontrolü		Günlük	Örnek Numuneye uygun			Normal			8- Solda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir.		
Brüt kuru birim hacim Kütlesi Kg/m³		TS EN 772-13	Günlük	1100 (D1)			1027			(305)		
Net kuru birim hacim Kütlesi Kg/m3		TS EN 772-13 TS EN 772-3	Yılda bir	1800 (D1)			1852			Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece solda tanımlanan imalatçı sorumluluğu altında yayınlanır.		
Basınç Dayanımı (Oturma yüzü) N/mm²		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.3.4)	Ayda bir	≥ 10			14.5			Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gokhan GORCİZ (UGM) Tarih: 25/09/2024		
Isıl direnç W/Mk (λ _{10,kuru})		TS EN 1745	-	0.50			0.50					
Su emme %		TS EN 771-1Ek-C	-	-			-					
Rutubet hareketi		TS EN 772-19	NPD	NPD			-					
Yangına Tepki		TS EN 771-1 (Mad.5.3.11)	-	A1			A1					
Su buharı geçirgenliği μ		TS EN 1745 (Çizelge değeri)	-	5/10			5/10					
Bağ dayanımı N/mm² μ		TS EN 998-2EK-C (Sabit değer)	-	0.15			0.15					
Donma çözölmeye karşı dayanıklılık Etkisiz ortam(F0) Ilımlı ortam (F1) μ		TS EN 771-1 (Mad.5.3.6)	-	F0			F0					
Aktif eriyebilir tuz içeriği %		TS EN 772-5 TS EN 771-1 (Mad.5.3.9)	-	S0			S0					
Tehlikeli Maddeler			-	NPD			-					