



kudret

Tuğla Sanayi ve Tic. A.Ş.

SEB

Performans Beyanı No: 02

YATAY DELİKLİ TUĞLALAR-TS EN 771-1

$\lambda_h = 0,126 \text{ W/(Mk)}$



ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TS EN 771-1 STANDARDI GEREĞİNCE

ÜRÜN TİPİ

YATAY DELİKLİ TUĞLA

ÜRÜN ADI

8,5 Tuğla

ÜRÜN KODU

SEB

ÜRÜN STANDARDI

TS EN 771-1 KAT-II , SİS 4 ,P

AĞIRLIK

2 kg.

ISIL İLETKENLİK

$\lambda_h = 0,126 \text{ W/(Mk)}$

YOĞUNLUK

650 Kg./m3

DUVAR KALINLIĞI

8,5 cm-19 cm

BOYUTU (cm)

19x8,5x19

POZ NO

04.016/C01

PERFORMANS BEYANI: 8,5 Tuğla

REFERANS						TS EN 771-1:2011+A1:2015				1- Ürün Tipi Kimlik Kodu: Kilden mamul Yatay Delikli Tuğlalar Kategorisi II, S-4, P BİRİM 190*85*190 mm.(8,5 Tuğla)		
ÜRÜN ADI						8,5 Tuğla				2-Kullanım Amacı: Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim		
KATEGORİ						KATEGORİ II , P BİRİM				3- Üretici ve Adres: Kudret Tuğla San ve Tic A.Ş. Ankara İzmir Yolu 45400 Turgutlu Manisa TÜRKİYE		
ÖZELLİKLER		STANDART NO	SIKLIK	BEYAN DEĞERLERİ				ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI				
Boyutlar ve Toleransları :		EN 772-16	Günlük			U	G	Y	U	G	Y	
						190	85	190	188	83.5	188	
				T1	Max	195.5	88.7	195.5				
					Min	184.5	81.3	184.5				
				R1	Max	194.1	87.8	194.1				
					Min	187.2	83.2	187.2				
Düzlükten Sapma mm		TS EN 772-20	Günlük	≤5				2				
Düzlemsel paralellliği mm		TS EN 772-16	Günlük	≤5				2				
Konfigürasyon	Del.Yüz. %	TS EN 772-3 EN 772-9 EN 772-16	TS TS	Günlük	≥70				65.6			
	Kav.Del.Yüz. %			-	-				-			
	İç cidar Kalın.mm			Günlük	5-6				5			
	Dış Cidar Kalın.mm			Günlük	5-7				6			
	Biçim Kontrolü			Günlük	Örnek Numuneye uygun				Normal			
Brüt kuru birim hacim Kütlesi Kg/m³		TS EN 772-13	Günlük	650 (D1)				640				
Net kuru birim hacim Kütlesi Kg/m³		TS EN 772-13 TS EN 772-3	Yılda bir	1800 (D1)				1800				
Basınç Dayanımı (Oturma yüzü) N/mm²		TS EN 772-1 (Mad.7.2.5) TS EN 771-1 (Met. 5.2.4)	Ayda bir	≥ 2				2.99				
Basınç Dayanımı (Yanak) N/mm2		TS EN 772-1 (Mad.7.2.5) TS EN 771-1 (Met. 5.2.4)	Ayda bir	≥ 2				3.75				
Isıl direnç W/Mk (λ 10,kuru)		CPC-UTO-22/305	-	0.126				0.126				
Su emme %		TS EN 771-1B-C	-	NPD				-				
Rutubet hareketi		TS EN 772-19	NPD	NPD				-				
Yangına Tepki		TS EN 771-1 (Mad.5.2.10)	-	A1				A1				
Su buharı geçirgenliği μ		TS EN 1745 (Çizelge değeri)	-	5/10				5/10				
Bağ dayanımı N/mm² μ		TS EN 998-2B-C (Sabit Değer)	-	0.15				0.15				
Donma çözölmeye karşı dayanıklılık Etkisiz ortam(F0) İlimli ortam(F1)		TS EN 771-1 Mad.5.2.6	-	F0				F0				
Aktif eriyebilir tuz içeriği %		TS EN 772-5 TS EN 771-1 (Mad.5.2.8)	-	S0				S0				
Tehlikeli Maddeler		-	-	NPD				-				

6- Uyumlaştırılmış Standart: TS EN 1771-1+A1:2015


Onaylanmış Kuruluş: TSE

Belge Numarası: 007095-TSE-02/06

7- Beyan Edilen Performans: Ürün Performans Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir

8- Solda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305-2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece solda tanımlanan imalatçı sorumluluğu altında yayınlanır.

Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gokhan GORCIZ (UGM) Tarihi: 25/09/2024



6- Uyumlaştırılmış Standart: TS EN 1771-1+A1:2015
Kuruluş: TSE
Belge Numarası: 007095-TSE-02/06

7- Beyan Edilen Performans: Ürün Performans Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir

8- Solda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305-2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece solda tanımlanan imalatçı sorumluluğu altında yayınlanır.

Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gokhan GORCİZ (UGM) Tarihi: 25/09/2024