



kudret

Tuğla Sanayi ve Tic. A.Ş.

Performans Beyanı No: 14

YIZO390

DÜŞEY DELİKLİ TUĞLALAR-TS EN 771-1

$\lambda h = 0,20 \text{ W/(Mk)}$



ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TS EN 771-1 STANDARDI GEREĞİNCE

ÜRÜN TİPİ	DÜŞEY DELİKLİ TUĞLA
ÜRÜN ADI	39 Turgutlu Tuğlası
ÜRÜN KODU	YIZO390
ÜRÜN STANDARDI	TS EN 771-1 KAT-II , P,SİS 4
AĞIRLIK	6 kg
ISIL İLETKENLİK	$\lambda h = 0,20 \text{ W/(Mk)}$
YOĞUNLUK	650 Kg./m ³
DUVAR KALINLIĞI	19 cm
BOYUTU (cm)	39x19x19
POZ NO	04.016/M04

PERFORMANS BEYANI: 39 Turgutlu Tuğlası

REFERANS			TS EN 771-1:2011+A1:2015				1- Ürün Tipi Kimlik Kodu: Kilden mamul Düşey Delikli Tuğlalar Kategorii II, 5-4, P BİRİM 390*190*190 mm. (39 Turgutlu Tuğlası)			
ÜRÜN ADI			39 Turgutlu Tuğlası				2-Kullanım Amacı: Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim			
KATEGORİ			KATEGORİ II , P BİRİM				3- Üretici ve Adres: Kudret Tuğla San ve Tic A.Ş. Ankara İzmir Yolu 45400 Turgutlu Manisa TÜRKİYE			
ÖZELLİKLER		STANDART NO	SIKLIK	BEYAN DEĞERLERİ			ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI			
Boyutlar ve Toleransları :		EN 772-16	Günlük				U	G	Y	
				U	G	Y	U	G	Y	
				390	190	135				
			T1	Max	397.9	195.5	139.6	391	190	133
		Min		382.1	184.5	130.4				
			R1	Max	395.9	194.1	138.5			
		Min		386.1	187.2	132.7				
Düzlükten Sapma mm		TS EN 772-20	Günlük	≤5			2			
Düzlemsel paralellliği mm		TS EN 772-16	Günlük	≤5			2			
Konfigürasyon	Del.Yüz.%	TS EN 772-3 TS EN 772-9 TS EN 772-16	Günlük	≤60			50.9			
	Kav.Del.Yüz.%		Günlük	10-15			11.25			
	İç cidar Kalın.mm		Günlük	5-7			6			
	Dış Cidar Kalın.mm		Günlük	7-10			8			
	Biçim Kontrolü		Günlük	Örnek Numuneye uygun			Normal			
Brüt kuru birim hacim Kütleşi Kg/m³		TS EN 772-13	Günlük	650 (D1)			615			
Net kuru birim hacim Kütleşi Kg/m3		TS EN 772-13 TS EN 772-3	Yılda bir	1800 (D1)			1868			
Basınç Dayanımı (Oturma yüzü) N/mm²		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	Ayda bir	≥ 3			6.43			
Basınç Dayanımı (Yanak) N/mm2		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	-	-			-			
Isıl direnç W/Mk (λ 10,kuru)		TS 825/Mayıs 2008	-	0.2			0.2			
Su emme %		TS EN 771-1Ek-C	-	NPD			-			
Rutubet hareketi		TS EN 772-19	NPD	NPD			-			
Yangına Tepki		TS EN 771-1 (Mad.5.2.10)	-	A1			A1			
Su buharı geçirgenliği μ		TS EN 1745 (Çizelge değeri)	-	5/10			5/10			
Bağ dayanımı N/mm² μ		TS EN 998-2 EK-C (Sabit Değer)	-	0.15			0.15			
Donma çözölmeye karşı dayanıklılık Etkisiz ortam(F0) Ilımlı ortam(F1)		TS EN 771-1 (Mad.5.2.6)	-	FO			FO			
Aktif eriyebilir tuz içeriği %		TS EN 772-5 TS EN 771-1 (Mad.5.2.8)	-	SO			SO			
Tehlikeli Maddeler		-	-	NPD			-			

6- Uyumlaştırılmış Standart: TS EN 1771-1+A1:2015

Onaylanmış Kuruluş: Belge Numarası:

7- Beyan Edilen Performans: Ürün Performans Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir

8- Solda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305-2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece solda tanımlanan imalatçı sorumluluğu altında yayınlanır.

Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gokhan GORCIZ (UGM) Tarih: 25/09/2024



Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gökhan GORCİZ (UGM) Tarih: 25/09/2024